


Postać	beżowa gęsta pasta
Rodzaj oleju i dodatki	mineralny E.P.
Lepkość	pasta
Zagęszczacz	złożone mydło litowe
Temperatura kroplenia	290 °C
Klasa N.L.G.I.	2
Czynnik DN (Ndm)	500.000
Zakres temperatury pracy	-30 do +200 °C
Test obciążeniowy kulek	3150
Opakowania	400g kartusz



Loctite® 8102 Smar wysokiej jakości

Może być stosowany w warunkach wysokiej wilgotności i dużych obciążeniach przy średnich i dużych prędkościach. Używany do smarowania łożysk, odkrytych kół zębatach i prowadnic.