

御中

1. 適用 木部 外装 <改修>
2. 仕上げ 木材保護塗料(自然塗料)
3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	国土交通省建築 工事標準仕様書 SOP 塗り	オスモカラー カントリーカラープラス(9色)

4. 施工工程

工 程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布 量 ml/m <sup>2</sup> /回	塗装間隔 (20°C)
素地 ごしらえ	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る 水洗い推奨			
塗装 工程	2 仕上げ塗り	オスモカラー カントリーカラープラス	無希釈	>83	12 時間以上

- ◇ 塗装にはローラーをお使いください(大塚刷毛性マイクログランデ毛丈10~13mm、経年20年以上や焼杉のように洗濯板のようになった表面には、大塚刷毛性 BIDANSEI が適しています)
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

 2101ホワイトに関しては塗布量、塗装回数が増えることがあります

 指で押して凹むくらい傷んだ吸込みの多い古材は塗布量(2~3倍)、塗装回数(2回)が増えます

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン  
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6  
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000